

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU
Pure Wood
Jasan Bergen (Natur/Rustik)

Index výrobku	BCU-JES1-L05-XXH-S14180-N
Katalogové číslo výrobku	1WG001023
Kód EAN	5907461802790

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva - jasan, střední a dolní vrstva - borovice
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Natur
Povrchová úprava	5 vrstev akrylového matného laku tvrzeného UV zářením (3 vrstvy základního laku a 2 vrstvy ochranného keramického laku tvrzeného UV zářením)
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka z tvrdého dřeva
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Jasanové dřevo světlé barvy s přírodními vlastnostmi charakteristickými pro jasan. Podlaha se vyznačuje proměnlivou kresbou a nepatrnými barevnými rozdíly. Tmavne vlivem UV záření. Spára mikro 4V.
Tvrdost jasanového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 40 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou PN-EN 13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm)
Délka	2200 mm $\pm 0,1$ %
Šířka	180 $\pm 0,2$ mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA

Povrchová vrstva	2,5 mm
Střední a spodní vrstva	11,5 mm

BALENÍ

Počet prken v balíku	7 x 2200 mm/ 6 x 2200 mm + 1 x 2172 mm/6 x 2200 mm + 2 x 1092 mm
Balík	2,77 m ² / v bal., 40 bal./paleta = 110,8 m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

Vlhkost prkna	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválený pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení.
Záruka	20 let domácí použití, 5 let komerční použití

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Natur
Zdravé suky	Přípustné bez limitu
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné do průměru 55 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné do průměru 25 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Neomezeně zbarvené jádrové dřevo s vysoce diverzifikovanou barvou.
Průběh vláken a skladba	Libovolné
Lesk	Nepřípustné
Běl	Nepřípustné

Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 5 mm a délce 200 mm
Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny)	Nepřípustné

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.