

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU
Pure Wood
Dub Neutral (Rustik)

Index výrobku	BC1-DBE1-0X4-RXR-D14180-U
Katalogové číslo výrobku	-
Kód EAN	5906737980811

MATERIÁL / KONSTRUKCE	
Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Country
Povrchová úprava	Přírodní olej
Systém spojení prken	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje - překližka
CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA	
Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Mikro 4V, kartáčovaný. Barvená podlaha: efekt surového dřeva
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost: 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA	
Tloušťka	14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm)
Délka	2200 mm $\pm 0,1$ %
Šířka	180 $\pm 0,2$ mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA	
Povrchová vrstva	2,5 mm
Střední a spodní vrstva	11,5 mm

BALENÍ	
Počet prken v balíku	7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm + 2 ks x 1092 mm nebo 6 ks x 2200 mm + 1 ks x 2172 mm
Balík	2,77 m ² / v bal., 40 bal./paleta = 110,80 m ²

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA	
Vlhkost prkna	7% $\pm$ 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka	20 let domácí použití, 5 let komeční použití

POPIS HORNÍ VRSTVY*	
Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood	Třída Country
Zdravé suky	Přípustné, bez limitu

Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	O průměru do 85 mm
Otvory po sucích, zatmelené	O průměru do 40 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustný bez omezení
Běl	Přípustná běl na okraji lamely až do 5 % šířky desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8 mm a délce 600 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak **Floor Forever**

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.